TTPro s.r.o.
Mučednická 945/3, 616 00 Brno
tel./fax.:(+420) 513 035 171
www.ttpro.cz
e-mail: ttpro@ttpro.cz

Leading Edge Technology

L-2



Katalogové č. L5610

Základní informace
Mazivo L-2 je zdokonalené multifunkční komplexní mazivo na bázi sulfonátu vápenatého. Je dokonale odolné proti oxidaci, má velmi dobrou odolnost proti účinku vody, zajišťuje spolehlivou antikorozní ochranu a schopnost přenosu zatížení při vysokých pracovních teplotách.
L-2 bylo vytvořeno za účelem zajištění dokonalého mazání v širokém rozsahu použití, především v podmínkách vysokých teplot a v extrémně vlhkých provozních podmínkách.

Oblast použití
Mazivo L-2 je doporučováno pro plný rozsah průmyslového a automobilového využití, v tom: obecné průmyslové využití, celulózový a papírenský průmysl, vozové parky, lesnictví, výroba elektrické energie, stroje potravinářského průmyslu bez přímého kontaktu s potravinami. L-2 je mimořádně vhodné pro použití při vysokých teplotách strojů s dlouhou životností, jež zahrnují:
- zařízení pracující kontinuálně při teplotách do 200 °C a v extrémně vlhkých podmínkách
- ložiska nábojů kol a automobilové podvozky
- uzavřená ložiska (bez opětovného mazání)
- univerzální rovnoběžné klouby (se stálou úhlovou rychlostí)
- pece, sušárenské pece

Aplikační vlastnosti
- Vysoká mechanická odolnost
- Vysoká teplotní odolnost
- Vysoká odolnost proti vodě

Technické údaje
Třída konzistence NLGI: 2
Třída kvality NLGI: GC-LB
Barva: vínová
Struktura: hladká/mazlavá
Teplota skápnutí, °C: 314
Pracovní penetrace 60 úderů: 284
Odolnost proti oxidaci 100 hodin, pokles psi: 2,2
Viskozita základního oleje při 40°C: 95
Viskozita základního oleje při 100°C: 10,8
4 kuličkový test, zatížení svaření, kg: 500
4 kuličkový test, průměr vady, mm: 0,45
Timken destruktivní zatížení, kg: 27
Koroze mědi: 1a
Vymývání vodou při 79°C: 1,5
Rozsah pracovní teploty, °C: -20 až 200

Balení

Kód zboží	Název	Balení	Typ
L5610	L-2	kartuš 400 g	mazadla

Skladování
Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte na suchém místě. Doporučená skladovací teplota:+ 5 až +25 °C.

Obecné informace
Pro bezpečnou manipulaci s tímto produktem se podívejte do Bezpečnostního listu.

UPOZORNĚNÍ
Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou firma poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.
Údaje obsažené v tomto listu mohou být uvedeny jako typické hodnoty nebo rozsahy. Hodnoty jsou založeny na skutečných testových datech a jsou ověřovány v pravidelných intervalech.